

## Glasfaser-Dämmstoffe G-S-E-5500



Originalmuster erhalten Sie unter [info@sim-tex.de](mailto:info@sim-tex.de)

Flächenbezogene Masse Soll (g/m <sup>2</sup> )	5.500 ± 12%
Dicke Sollwert (mm)	25 ± 2
Rohdichte Richtwert (kg/m <sup>3</sup> )	220
Geruch	geruchlos
Faserart nach DIN 1259	E-Glas
Bindemittel	bindemittelfrei
Physiologisches Verhalten	Physiologisch unbedenklich
Toxikologisches Verhalten	akut ungefährlich
Dauertemperaturbeständigkeit - bei vibrationsfreiem Betrieb <sup>^</sup>	550°C 600°C
Zustandsänderung (Sinterbeginn)	ab 650°C
Brandverhalten	nach DIN 4102 nicht brennbar

**Einsatz:** Dämmstoff für Wärme- und Schalldämmung